04/08-P685-v2.1

THOMSIT P 685 ELAST UNIVERSAL

ADHESIVO ELÁSTICO UNIVERSAL PARA PARQUET

DESCRIPCIÓN

- Adhesión elástica duradera
- No es necesaria una imprimación para la mayoría de los sustratos.
- Especialmente indicado para sustratos secos
- Fácil aplicación a bajas temperaturas
- Reducción del ruido (aislante acústico)
- Con Tecnología SICURE® :
    - sin agua, sin disolventes y sin isocianatos
    - listo al uso
    - manchas fáciles de eliminar
    - clasificación EC1 (muy baja emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles)

APLICACIONES

Adhesivo para todo tipo de parquet. Indicado para soportes absorbentes y no absorbentes.
La elasticidad del adhesivo reduce la tensión ejercida sobre el soporte, evitando su rotura.

CARACTERÍSTICAS

Color	Beige	*Rendimiento (g/m^2)*	*B3*	750-900	*Tiempo de espera*	Ninguno
Aspecto	Pastoso		*B11*	900-1200	*Tiempo de trabajo*	30 – 45 min
Densidad	1,55 g/ml		*B15*	1100-1400	*Transitable después de*	24 horas
Resistencia a la temperatura después del endurecimiento hasta 50 ºC, apto para pavimientos con calefacción.					*Resistente al agua una vez endurecido*	

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre superficies limpias, secas, resistentes a la tracción y compresión según norma DIN 18 385. Eliminar cualquier residuo de adhesivo anterior. Es aconsejable lijar las superficies no absorbentes como mármol, piedra o cerámica.
Si es necesario nivelar irregularidades utilizar las pastas niveladoras Thomsit. Superfícies con humedad superior a 3,5% o plantas bajas deben ser tratadas con Thomsit R755 antes de aplicar las pastas niveladoras. Consultar ambas fichas técnicas.
Utilizar las espátulas adecuadas dependiendo del tipo de parquet a instalar. Colocar el material inmediatamente sobre el adhesivo húmedo.
Importante : no utilizar si la temperatura del suelo está por debajo los 15ºC y la humedad relativa es mayor de 75%.

LIMPIEZA

Limpiar los utensilios de trabajo y residuos de adhesivo húmedo con alcohol. Los restos de adhesivo seco se eliminan mecánicamente.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

En envases metálicos de 16 Kg. En los envases originales herméticamente cerrados y en lugar fresco y seco, su duración es de 12 meses. Los envases parcialmente utilizados deben ser bien cerrados y usados lo más pronto posible.